

fizikalna svojstva i preporučena primjena "oriofleks" poliuretanskih mekih pjena

TIP PJENE	GUSTOĆA kg/m ³ +/- 5 %	TVRDOĆA N +/- 10%	TRAJNA DEFORMACIJA % - max.	ELASTIČNOST % +/- 10%	BOJA	PREPORUČENA PRIMJENA	STANDARDI
ORIOFLEKS SUPER ELASTIČNE PJENE							
OSE - 19	19	100	8	45	svjetlo plava	Nasloni za glavu i leđa	GUSTOĆA ISO 845 (kg/m ³)
OSE - 28	28	145	6	50	zelena	Madraci	
ORIOFLEKS ELASTIČNE PJENE							TVRDOĆA (N, ihc) ISO 2439 (N) pri 40% deformacije
OE - 25	25	155	6	45	svjetlo siva	Madraci, sjedala	ELASTIČNOST ISO 8307 (%)
OE - 35	35	170	4	55	plava	Sjedala	
ORIOFLEKS PJENE POVEĆANE TVRDOĆE							TRAJNA DEFORMACIJA ISO 1856 (%) pri 50% deformacije, 72 sata na 23 °C (+/- 2 °C)
OPT - 19	19	140	8	35	ružičasta	Nasloni i plaševi	SAMOGASIVOST DIN 4102
OPT - 22	22	155	7	40	svjetlo žuta	Plaševi i podlaktice	
OPT - 25	25	175	6	40	bijela	Podlaktice i sjedala	
OPT - 30	30	190	6	40	ljubičasta	Sjedala	
ORIOFLEKS SAMOGASIVE PJENE							ŠIRENJE PLAMENA FMVSS 302
OSG - 26	26	165	10	35	siva	Zvučna i toplinska izolacija	